Rivolta®

bremer & leguil

F.L. CPF

Synthetischer Korrosionsschutz



Die Vorteile auf einen Blick

- NSF-H1 registriert
- Vollsynthetisch
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Gute Materialverträglichkeit
- Säure-, harz- und silikonfrei
- Gutes Wasserabscheidevermögen
- Hohe Kriechfähigkeit
- Einfache und wirtschaftliche Verarbeitung
- Leichte Entfernbarkeit des Schutzfilms

Eigenschaften

Rivolta F.L. CPF ist ein vollsynthetischer, einfach zu verarbeitender Korrosionsschutz höchster Ergiebigkeit, welcher speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt wurde. **F.L. CPF** ist auf hochreinen Grundstoffen aufgebaut, die einen temporären und sicheren Korrosionsschutz von Bauteilen aller Art ermöglichen, ohne zu verkleben oder zu verharzen. **F.L. CPF** bildet einen hauchdünnen, hochwirksamen molekularen Film auf den Bauteilen. Dieser nahezu trockene, kaum wahrnehmbare Film verhindert Rost. **F.L. CPF** unterwandert Wasser und verdrängt zuverlässig Feuchtigkeit.

Anwendungsbereiche

- Zur Konservierung:
  - kompletter Maschinen aller Art für den Versandweg
  - von Metallteilen und -werkzeugen nach galvanischen Veredelungen und Waschprozessen
  - von Getriebegehäusen, Zahnrädern, Kupplungen, Wellen
  - von Messwerkzeugen, Präzisionswerkzeugen etc.
- Als Korrosionsschutz:
  - zur temporären Konservierung von Halbfertigfabrikaten

Verarbeitungshinweise

Die zu schützenden Metalloberflächen sollten vor der Aufbringung von **Rivolta F.L. CPF** trocken und sauber sein. Es lässt sich mit dem Pinsel, Druckpumpenzerstäubern oder mit einer Spritzpistole auftragen. In vielen Fällen empfiehlt sich die Aufbringung im Tauchbad.
Passende Verarbeitungsgeräte und Zubehör finden Sie in unserer Zubehör-Broschüre.

Entfernbarkeit

Rivolta F.L. CPF lässt sich problemlos und schnell von den konservierten Bauteilen abreinigen. Hierfür eignen sich besonders gut die lösungsmittelbasierten Reinigungsprodukte der **Rivolta S.L.X.**-Reihe sowie die wässrigen Reinigungskonzentrate **Rivolta B.W.R. 180** und **Rivolta B.W.R. 210**.

Form	flüssig
Farbe	bernsteinfarben
Geruch	mild



Erhältlich in:
- 400 ml Spraydose (VPE 12 St.)
- Kanister (10 l)

	Wert	Norm
NSF Reg.-Nr.	148334 / 148379 (Spray)	-
Dichte bei +15 °C	0,81 g/cm³	DIN 51757
Kine. Viskosität bei +20 °C	4,9* mm²/s	DIN 51562-1
Kine. Viskosität bei +40 °C	3,8* mm²/s	DIN 51562-1
Flammpunkt	> +60 °C	ISO 2592
Korrosionsschutzdauer **bei Innenlagerung** **bei Außenlagerung unter Dach**	** 12 Monate 06 Monate	

* Mittelwerte mit Lösungsmittel, jedoch ohne Treibgas
** Die Produkte wurden intensiven Tests nach DIN EN ISO 6270 Kondenswasser-Wechselklima-Verfahren (KFW), DIN EN ISO 9227 Salzsprühnebelprüfung unterzogen. Aufgrund der dabei erzielten Resultate sowie weiteren Praxistests ergeben sich die o. a. Schutzdauern. Die maximale Korrosionsschutzdauer variiert mit unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.

bremer & leguil

Bremer & Leguil GmbH
Am Burgacker 30 – 42 • 47051 Duisburg • Germany
Tel. +49 203 99 23-0 • Fax +49 203 2 59 01
info@bremer-leguil.de

In diesem Prospekt enthaltene Angaben wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, die Produkte und deren Herstellungsprozess sowie alle Angaben in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieses Prospektes ihre Gültigkeit. Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.

V230815