

3013 SMP

MS Polymer Klebstoff

Die Vorteile auf einen Blick

- Sehr hohe Anfangshaftung
- Für Innen- und Außenanwendung bei allen Witterungsbedingungen
- Isocyanat- und silikonfrei
- Hervorragende Haftung auf den meisten, auch feuchten Untergründen
- Geruchlos, farbecht und witterungsbeständig
- Nach Aushärtung dauerelastisch und alterungsbeständig



Eigenschaften

RivoGLUE 3013 SMP ist eine hochviskose Einkomponenten MS Polymer Kleb- und Befestigungsmasse mit hoher Anfangshaftung. **RivoGLUE 3013 SMP** ermöglicht schnelle, starke und sichere Klebeverbindungen. Auf fast allen Untergründen universal einsetzbar. Hohe Klebekraft mit riesiger Bandbreite. Im Innen- und Außenbereich, unter extremen Bedingungen, auch auf feuchtem Untergrund, anwendbar.

Form	hochviskos
Farbe	weiß

Verarbeitungshinweise

Untergrund und zu verklebende Teile müssen sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. (Wir empfehlen Oberflächen mit Rivolta A.C.S. 3 Spray oder S.L.X. Rapid Spray zu reinigen). **RivoGLUE 3013 SMP** raupenförmig oder punktwise auf eine der zu verklebenden Flächen auftragen.

Materialien zusammenpressen. Zum Abdichten eine gleichmäßige Raupe entsprechend der vorgeschriebenen Fugenabmessung aufbringen, Teile zusammenfügen, dann mit handelsüblichem Glättmittel oder entspanntem Wasser glätten.

Passende Verarbeitungsgeräte und Zubehör finden Sie in unserer [Zubehör-Broschüre](#).



Erhältlich in:

- 290 ml Kartusche (VPE 12 St.)

	Wert
Chemische Basis	Hybrid
Dichte bei +20 °C	1,58 g/cm ³
Standfähigkeit	< 2 mm (ISO 7390)
Hautbildung	ca. 10 min.
Aushärtung bei 55 % Luftfeuchte:	ca. 3 mm in 24 Std. bei +23 °C
Bruchdehnung	250 % (DIN 53504)
Shore Härte A	65 (DIN 53505)
Zugfestigkeit	2,9 MPa (DIN 53504)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25 °C
Haltbarkeit	15 Monate im ungeöffneten Gebinde +5 °C bis +25 °C

* Die Aushärtezeit wird unter anderem von der relativen Luftfeuchtigkeit, Materialpaarung, Temperatur, Klebspalt und Klebeflächen beeinflusst.



Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30-42 • 47051 Duisburg • Germany

Tel. +49 203 99 23-0 • Fax +49 203 2 59 01

info@bremer-leguil.de

In diesem Prospekt enthaltene Angaben wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, die Produkte und deren Herstellungsprozess sowie alle Angaben in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieses Prospektes ihre Gültigkeit. Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.