

F.L. CPG Spray

Synthetisches Korrosionsschutzspray



Die Vorteile auf einen Blick

- NSF-H1 registriert
- Vollsynthetisch
- Sehr gute Wasserbeständigkeit
- Exzellenter Korrosionsschutz
- Leichte Entfernbarkeit
- Säure-, harz- und silikonfrei
- Einfache und wirtschaftliche Verarbeitung



Eigenschaften

Rivolta F.L. CPG Spray ist ein vollsynthetisches Korrosionsschutz-spray für die Lebensmittel-, Pharma- und Futtermittelindustrie. Es ist auf hochreinen, anwenderfreundlichen Grundstoffen aufgebaut, die einen langen und sicheren Korrosionsschutz von Bauteilen aller Art ermöglichen, ohne zu verkleben oder zu verharzen.

Anwendungsbereiche

- Zur Konservierung:
 - von kompletten Maschinen aller Art für den Versandweg
 - von Metallteilen und -werkzeugen nach galvanischen Veredelungen und Waschprozessen
 - von Getriebegehäusen, Zahnrädern, Kupplungen, Wellen
 - von Messwerkzeugen, Präzisionswerkzeugen etc.
- Als Korrosionsschutz:
 - zur temporären Konservierung von Halbfertigfabrikaten
 - zur Zwischen- und Langzeitkonservierung von Kunststoff-spritzgussformen und -werkzeugen sowie als Korrosions-schutz für Extruderschnecken für die Zeit der Einlagerung.

Durch den speziellen Produktaufbau dringt **Rivolta F.L. CPG Spray** nicht in Hinterschneidungen ein und ist – ohne zusätz-liche Abreinigung – durch wenige Spritzvorgänge schnell entfernt.

Form	flüssig
Farbe	beige
Geruch	neutral

Materialverträglichkeit

Das Produkt greift übliche Metalle, Kunststoffe, Lacke und mi-neralölbeständige Dichtungen nicht an. Es sollte nicht mit ande-ren Fetten vermischt werden.

Vorbereitung der Oberfläche

Verschmutzungen und alte Rückstände weitestgehend entfernen. Die zu schützenden Metalloberflächen sollten vor der Aufbringung von **Rivolta F.L. CPG Spray** trocken und sauber sein.

Entfernbarkeit

Rivolta F.L. CPG Spray lässt sich problemlos und schnell von den konservierten Bauteilen abreinigen. Hierfür eignen sich besonders gut die lösungsmittelbasierten Reinigungsprodukte der **Rivolta S.L.X.**-Reihe sowie die wässrigen Reinigungs-konzentrate **Rivolta B.W.R. 180** und **Rivolta B.W.R. 210**.

Verarbeitungshinweise

Passende Verarbeitungsgeräte und Zubehör finden Sie in unserer [Zubehör-Broschüre](#).

Erhältlich in:

- 400 ml Spraydose (VPE 12 St.)



	Wert	Norm
NSF Reg.-Nr.	156308	-
Dichte bei +15 °C	1,02 g/cm³	DIN 51757
Korrosionsschutzdauer* - Innenlagerung - Außenlagerung unter Dach - Lagerung im Freien	18 – 24 Monate 6 – 12 Monate	

* Die Produkte wurden intensiven Tests nach DIN EN ISO 6270 Kondenswasser-Wechselklima-Verfahren (KFW), DIN EN ISO 9227 Salzsprühnebelprüfung unterzogen. Aufgrund der dabei erzielten Resultate sowie weiteren Praxistests ergeben sich die o. a. Schutzdauern. Die maximale Korrosionsschutzdauer variiert mit unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.



Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30–42 • 47051 Duisburg • Germany

Tel. +49 203 99 23-0 • Fax +49 203 2 59 01

info@bremer-leguil.de

In diesem Prospekt enthaltene Angaben wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, die Produkte und deren Herstellungsprozess sowie alle Angaben in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieses Prospektes ihre Gültigkeit. Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.